



HARTLÖTPULVER R4

PRODUKTBESCHREIBUNG

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	HARTLÖTPULVER R4
Produktbezeichnung:	Stannol Hartlötpulver R4
Zustand:	Pulver
Lieferform:	PE-Flasche mit 250 g und 500 g
Normbezeichnung:	DIN EN 1045-FH20 (F-SH 2)
Anwendungsbereich:	Für Kupfer und Kupferlegierungen, Stahl, Chrom-Nickel-Stahl, Gusseisen, Temperguss, Gussstahl. Der Wirkungsbereich liegt bei 700-1000°C
Rückstände:	Geringe, leicht entfernbare Rückstände.
Arbeitsanweisung:	Stannol Hartlötpulver R4 trocken oder als Paste mit Wasser verwenden. Bei Autogen-Hartlotungen Lötstab in der Flamme erwärmen und in das Pulver eintauchen. Bei Anwendung mit Schlaglot räumlich 1:1 mischen, mit Wasser anrühren. Leichter Lotfluss, druck- und zugfeste Lötung, feilenweiche Lötstelle.

HINWEIS

Die genannten Daten sind typische Werte, stellen aber keine Spezifikation dar. Das Datenblatt dient zu Ihrer Information. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlich, gleichgültig, ob Sie vom Hause oder von einem unserer Handelsvertreter ausgeht – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreit unsere Kunden nicht vor der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch Haftung unsererseits infrage kommen, so leisten wir Schadenersatz nur in gleichem Umfang wie bei Qualitätsmängeln.